




2K epoxidová konstrukční lepidla

TORTEN s.r.o., Holubova 978, 547 01 Náchod, mob./tel. +420 777298456 / +420 491421775

www.torten.cz info@torten.cz

Popis / vlastnost	Jednotka	AS53+ AW11	AS46.1+ AW11	AS89.1+ AW11	AS50+ AW50	AS46+ AW46	AS89.1+ AW46	AS89.1+ AW89.2	AS60+ AW60	AS90+ AW90
Označení 2K kartuší		ADH53.11	ADH461.11	-	ADH50.50	ADH46.46	-	ADH891.892	-	ADH90.90
Barva										
Směšovací poměr komponent pryskyřice : tvrdidlo	hmot.díly	100:100	100:100	100:100	50:100	100:80	100:80	100:45	100:50	100:45
Doba zpracovatelnosti po smíchání 25°C	(min)	2-3	3-4	2-3	50-60	30-50	30-50	20-30	150	15
Doporučená max. teplota použití	(°C)	80	80	80	110	90	90	90	130	80
Hustota	(g/cm ³)	1,1	1,1	1,1	1,6	1,1	1,1	1,1	1,7	1,1
Max. stříhová pevnost 25°C		12	11	18	14	23	23	30	17	28
Lep.spára 0,1mm. ocel/ocel	(MPa)									
Max. stříhová pevnost 25°C		10	8	20	15	20	20	30	16	26
Lep.spára 0,1mm. hliník/hliník	(MPa)									
Balení	kartuše SBS	50ml,200ml	200ml	-	200ml,400ml	200ml,400ml	-	400ml	-	400ml
	pryskyřice	0,4kg	0,4kg	0,5kg	1kg, 10kg	0,5kg,1kg,5kg	0,5kg,1kg,4,4kg	0,4kg, 4,4kg	1kg	1kg, 4,4kg
	tvrdidlo	0,4kg	0,4kg	0,4kg	0,5kg, 5kg	0,4kg,0,8kg,4kg	0,4kg,0,8kg,4kg	0,2kg, 2kg	0,5kg	0,5kg, 2kg









2K polyuretanová lepidla řady DURABOND

TORTEN s.r.o., Holubova 978, 547 01 Náchod, mob./tel. +420 777298456 / +420 491421775

www.torten.cz info@torten.cz

Popis / vlastnost	Jednotka	Materiál	Durabond 1203 Pol+Iso	Durabond 1209 Pol+Iso	Durabond 1230 Pol+Iso	Durabond 1250 Pol+Iso
Směšovací poměr komponent polyol : isokyanát	hmot.díly		1:1	1:1	1:1	1:1
Barva						
Doba zpracovatelnosti po smíchání komponent (min/25°C/500g směsi)			3-4	8-9	25-30	40-45
Doba vytvrzení (90% výsledných vlastností) (hod/23°C)			40-50min	1,5-2,0	5-6	9-10
Tvrdość (Shore D)			82	82	82	82
Hustota	(g/cm ³)		1,4	1,4	1,4	1,4
Pevnost v tahu	(MPa)		18-20	18-20	18-20	18-20
Modul pružnosti E	(N/mm ²)		850-950	850-950	850-950	850-950
Tažnost	(%)		~30	~30	~30	~30
Teplotní tvarová stálost	(°C)		85-90	85-90	85-90	85-90
Balení	kartuše SBS		50ml 200ml -	50ml 200ml 400ml	50ml 200ml 400ml	- 200ml 400ml

