

PURBLOCK - TOOL LEPENÍ + TMELENÍ

Lepení a tmelení polyuretanových nástrojařských blokových materiálů a hustotou 1,0 - 1,7g/cm³




Camattini AS44+AW09



Camattini AS89+AW09



PURBLOCK PB1670



PB1670 po tmelení (RP16-GRAU)

Aplikace:

Lepení a tmelení blokových materiálů pro výrobu slévárenských modelů, kontrolních přípravků, nástrojů na protypové lisování plechů a vakuové tváření termoplastů.

AS44 + AW09

- hustota 1,10g/cm³
- směšovací poměr komponent 1:1
- pot life 50min/23°C
- doba vytvrzení cca 15hod/23°C
- snadná aplikace - kartuše 50ml a 200ml

AS89 + AW09





- tixotropní lepidlo do tl. 2-3mm
- hustota 1,10g/cm³
- směšovací poměr komponent 1:1
- pot life 50min/23°C
- doba vytvrzení cca 15hod/23°C

Tmely RP11 – RP16












- vynikající adheze na polyuretany
- hustota 1,40-1,50g/cm³
- tixotropní tmel do tl. 3mm
- směšovací poměr komponent 1:1
- pot life 10min/23°C
- doba vytvrzení cca 3hod/23°C
- 6 barevných variant
- snadná aplikace - kartuše 50ml

PURBLOCK - TOOL LEPENÍ + TMELENÍ

Standardní lepidla – AW44+AS09 – středněviskozní
AW89+AS09 – tixotropní

Vlastnosti při zpracování			
AW44 + AS09 AW89 + AS09		Hmotnostní díly A : B	Objemové díly A : B
Směšovací poměr komponent A:B		100 : 80	100 : 100
Doba zpracovatelnosti po smíchání kompo- nent A:B		50 min /23°C	
Minimální doba sevření lepeného spoje:		6-8 hod /23°C	
Následné opracování po:		16-18 hod /23°C	

Tmely PR11 – RP16

Použití tmelů RP11 – RP16					
	PURBLOCK	EBABOARD	NECURON	RAKUTOOL	SIKABLOCK
Výrobce					
RP11 A + B (1:1) 	-	1200, LX	1007	WB 1600	M 912
RP12 A + B (1:1) 	-	-	-	WB 1404	M 940
RP13 A + B (1:1) 	PB 1500	-	1300	WB 1220	-
RP14 A + B (1:1) 	PB 1200	PW 920	1150	WB 1222	M 950
RP15 A + B (1:1) 	-	140	-	-	M 960
RP16 A + B (1:1) 	PB 1670	W	1600	WB 1700	-

PURBLOCK

Naše technické rady pro zpracování materiálů odpovídají dnešnímu stavu našich znalostí. Přesto nezapomínejte na vlastní zkoušky materiálů v souvislosti s Vaším konkrétním použitím, zkušenostmi atd. Vlastní použití materiálů je mimo naši kontrolu a jste za ně plně odpovědní. Zaručujeme bezvadnou kvalitu odpovídající našim všeobecným podmínkám prodeje a dodání.

Dodavatel:
TORTEN s.r.o.
Holubova 978
547 01 Náchod

Tel./Fax.
00420 491 421 775/ 491 422 012
e-mail:info@torten.cz

torten